資源循環と非鉄製錬

令和7年2月14日 日本鋳業協会

1. 協会組織

【非鉄大手 8 社】	
J X 金属株式会社	品川ゼネラル株式会社
住友金属鉱山株式会社	住鉱資源開発株式会社
東邦亜鉛株式会社	大平洋金属株式会社
D O W A ホールディングス株式会社	中外鉱業株式会社
日鉄鉱業株式会社	東湖産業株式会社
古河機械金属株式会社	D O W A メタルマイン株式会社
三井金属鉱業株式会社	日曹金属化学株式会社
三菱マテリアル株式会社	株式会社ニッチツ
秋田製錬株式会社	日鉄鉱コンサルタント株式会社
石原産業株式会社	日本アンホ火薬製造株式会社
エコシステム花岡株式会社	日本精鉱株式会社
エム・エスジンク株式会社	日本冶金工業株式会社
小名浜製錬株式会社	野村興産株式会社
海外鉱物資源開発株式会社	八戸製錬株式会社
春日鉱山株式会社	パンパシフィック・カッパー株式会社
釜石鉱山株式会社	日比共同製錬株式会社
神岡鉱業株式会社	株式会社日向製錬所
小坂製錬株式会社	古河メタルリソース株式会社
株式会社ゴールデン佐渡	細倉金属鉱業株式会社
J F E ミネラル株式会社	三井金属資源開発株式会社
J X 金属探開株式会社	三井串木野鉱山株式会社
ジオテクノス株式会社	三菱マテリアルテクノ株式会社
株式会社四阪製錬所	山中産業株式会社
	ラサ工業株式会社

2.国内製錬所

3.日本企業の海外出資鉱山（銅・亜鉛・鉛・ニッケル・金）

4. 主要メタル生産量とリサイクル率

国内主要非鉄金属生産量
Major Non-Ferrous Metals production in Japan

(*) メタルニッケル地金量 Total production of Refined Nickel

日本鉱業協会資料 (Source: JMIA)

再資源化量とリサイクル率

銅	: 355,650 t / 1,505,933 t	(23.6%)
鉛	: 108,086 t / 185,819 t	(58.2%)
亜鉛	: 113,432 t / 489,030 t	(23.2%)
金	: 25.0t / 87.6 t	(28.5%)
銀	: 727 t / 1,552 t	(46.8%)
	再資源化量 / 総生産量	(比率)

出典 日本鉱業協会 需給実績データ(2023年度)
(協会会員会社合計)

5.廃棄物処理・リサイクル事業所

廃棄物処理・リサイクル事業所 所在地

2024年4月
日本鉱業協会

- 社名(グループ名)
 DOWAホールディングス株
 JX金属株
 三菱マテリアル株
 三井金属鉱業株
 住友金属鉱山株
 野村興産株
 東邦亜鉛株
 中外鉱業株
 古河機械金属株
 日本冶金工業(株)
 大太平洋金属株

- 主要処理品目
 ・E-sorap
 ・シュレッダーダスト
 ・家電リサイクル
 ・含水銀廃棄物
 (電池、蛍光灯など)

2024年7月

会社名	事業所・関係会社	主要処理品目		
		リサイクル原料	廃棄物	
住友金属鉱山株	東予工場	故銅・銅滓 貴金属滓		
	株四阪製錬所		電炉ダスト	
	株日向製錬所	Ni含有スラッジ、Niスクラップ		
	株大口電子	銅滓 貴金属滓		
中外鉱業株	東京工場	貴金属滓		
	東邦亜鉛株	亜鉛滓	電炉ダスト 廃液 廃電池	
DOWAホールディングス株	安中製錬所	鉛滓 廃鉛蓄電池	ガラス屑 廃液	
	小坂製錬株	故銅・銅滓 鉛滓 廃基板		
	エコシステム小坂株	廃基板	産廃 シュレッダーダスト	
	グリーンフィル小坂株		汚染土壌 一廃・産廃(埋立処分)	
	株日本ピージーエム	廃触媒		
	エコシステム秋田株	廃基板	その他廃棄物	
	エコシステム花岡株		汚染土壌 一廃・産廃(埋立処分)	
	秋田ジंकリサイクリング株	鉄屑ダスト	鉱滓 がれき類	
	メルテック株		一廃・産廃	
	メルテックいわき株		一廃・産廃	
JX金属株	エコシステム千葉株		その他廃棄物	
	エコシステム山陽株		産廃 シュレッダーダスト	
	エコシステム岡山株		シュレッダーダスト その他廃棄物	
	JX金属株	JX金属小牧ケミカル株	貴金属滓 廃鉛蓄電池	産廃
	JX金属株	JX金属環境株	故銅・銅滓 貴金属滓	シュレッダーダスト 汚泥 廃油 廃液 その他廃棄物
	JX金属株	JX金属製錬株日立工場HMC製造部	銅滓 貴金属滓 鉛滓	
	JX金属株	JX金属三日市リサイクル株	銅滓	廃液 その他廃棄物
野村興産株	JX金属製錬株佐賀製錬所	故銅・銅滓 貴金属滓		
	イトム力鉱業所		廃電池 廃蛍光灯 汚泥 廃油 廃液 感染性廃棄物等	
古河機械金属株	関西工場		廃蛍光灯	
	群馬環境リサイクルセンター株		感染性廃棄物	
日比共同製錬株	古河ケミカルズ株		廃液	
	玉野製錬所	故銅・銅滓		
三井金属鉱業株	八戸製錬株	亜鉛滓 写真廃液	汚泥 はいじん 廃液 廃油	
	神岡鉱業株	鉛滓 貴金属滓 廃鉛蓄電池		
	竹原製錬所	鉛滓 貴金属滓 廃基板 廃鉛蓄電池	金属・ガラス屑	
	彦島製錬株	亜鉛滓		
	三池製錬株	亜鉛滓	電炉ダスト 汚泥 廃液 溶融飛灰 その他廃棄物	
	三井串木野鉱山株	貴金属滓		
	細倉金属鉱業株	鉛滓 廃鉛蓄電池		
	小名浜製錬株小名浜製錬所	故銅・銅滓 貴金属滓	シュレッダーダスト 溶融飛灰	
三菱マテリアル株	生野事業所	銅滓		
	直島製錬所	故銅・銅滓 貴金属滓	シュレッダーダスト 溶融飛灰 その他廃棄物	
	日本冶金工業(株)	大江山製造所	Ni含有スラッジ、廃触媒	
日本冶金工業(株)	川崎製造所	Ni-Mo含有屑、廃触媒、切粉、スラッジ		
	ナステック(株)	Ni含有屑・スラッジ、廃触媒、ダスト	Ni含有屑・スラッジ、廃触媒、ダスト	
大太平洋金属株	八戸製造所	Ni含有屑・スラッジ、廃触媒、ダスト	一廃・産廃	

6.非鉄金属製錬とメタル循環

引用 : 日本学術会議 学術フォーラム「サステナブル社会への移行における資源循環の役割」
柴田悦郎 「非鉄製錬業における金属資源循環利用技術」講演資料より

7.リサイクル原料処理量推移

※1：電子部品を含む廃プリント基板
 ※2：その他

注記) 2022年よりデータ集計区分けを変更している。

廃電子部材と貴金属滓からE-scrapを分離追加、2021年までカウントしていた中間品約7万tが除かれた。従って、～2021と2022～総量を単純比較する場合は、2022～にこの7万tを積算する必要あり。

8. 非鉄製錬プロセス・ネットワーク

銅・鉛・亜鉛の国内非鉄製錬所は、連携して主製品の生産はもちろん、希少金属、重要鉱物等の貴重な資源の回収を効率的に行っている

引用：日本学術会議 学術フォーラム「サステナブル社会への移行における資源循環の役割」
柴田悦郎 「非鉄製錬業における金属資源循環利用技術」講演資料より

9.世界の製錬所でのE-Scrap処理量（2024年）

製錬所のE-scrap処理量※1：（世界）

2024年：1,078 k t /年→2035年：1,473 k t /年（+384kt/年：+36%）

M社：処理増強（日本+80kt/年）

※1 日本鋳業協会 推測

10.E-Scrap処理プロセス（三菱）

三菱マテリアルのE-Scrap受入・処理工程

各種電子機器類の廃基板は、金・銀・銅・パラジウムなどの有価金属を高濃度に含有する金銀滓（E-Scrap）と呼ばれ、貴重な製錬原料の新たな供給元。

直島製錬所は、ユニークな有価金属製錬技術である三菱連続製銅法※を強みに、かねてよりE-Scrapの受入・処理の拡大を進めている。

1 1.各社の資源循環への取組

(1) グリーンハイブリッド製錬 (JX金属)

JX金属が目指す資源循環型社会

「グリーンハイブリッド製錬」による「サステナブルな銅」

佐賀製錬所におけるグリーンハイブリッド製錬

JX金属製錬(株)佐賀製錬所ではリサイクル原料の増処理を進めるにあたり、鉱石自ら発する酸化反応熱を最大限に活用し、化石燃料使用量をミニマイズする「グリーンハイブリッド製錬」を推進しています。これにより生産された銅は「拡大する需要を支える安定供給体制の構築」と「脱炭素や資源循環等の『ESG』を重視した生産と供給」という2つの使命を果たすために最適な「サステナブルな銅」であると考えています。

1.1.各社の資源循環への取組

(2) LIB リサイクル (住友)

住友金属鉱山と連携先各社によるLIBリサイクルプロセス

住友金属鉱山のLIBリサイクルプラントでは、乾式製錬（※1）と湿式精錬（※2）の組み合わせにより不純物含有量の多い使用済みLIBも効率的に処理することが可能である。CO2発生量を抑えるための独自技術を織り込んでおり、カーボンフットプリント低減に向けてさらなる技術開発・最適化を進めている。

（※1）高温の炉で原材料を溶かした状態で化学反応を進行させ、目的金属を分離・回収する方法。

（※2）酸・アルカリなどの水溶液中で化学反応を進行させ、目的金属を分離・回収する方法。

2024年3月28日

1.1.各社の資源循環への取組

(3) 太陽光パネルリサイクル (DOWA)

DOWAグループの目指すマテリアルリサイクル

DOWAの目指す廃太陽光パネルリサイクルのゴールは、製錬原料へのリサイクルだけではありません。

リサイクルされた後の製品化（特に太陽光パネルの導電材原料となる銀粉へのリサイクル）を目指し、研究開発を行っています。

●DOWAリサイクルフロー・特徴

- ・ 廃太陽光パネルの収集運搬～リサイクル処理～製錬原料化までの一貫処理体制を確立し、資源回収の最大化と、最終処分量の最小化を実現します。

- ・ 廃太陽光パネルに含まれる有害物質についてもグループ内の焼却施設等で適正に処理します。

1.1.各社の資源循環への取組

(4) 金属セグメントのマテリアルリサイクル (三井)

12. 港湾施設等へのお願い

1. 非鉄スラグの活用拡大

- ・非鉄スラグ製品は、CO2原単位ゼロ。
（主要生産品であるベースメタル側にCO2排出量が付加）
- ・銅スラグ、亜鉛スラグ製品の約7割は輸出。
国内販売に巻替えることができれば、輸送CO2量の大幅な削減が期待できる。

2. 運輸関係

- ・船員の労働時間の制約
- ・船腹稼働率の低下による海上輸送船腹（ガット船等）の不足及び運賃の高騰
- ・海上コンテナやRORO船輸送における航路の偏り
（一例、日本海側と太平洋側を繋ぐ定期航路が無い。）

3. E-Scrap集積基地

港湾工事における材料運搬時の滞船リスクを低減するために
大量一括輸送を可能とする保管ヤード等の整備
（循環資源の置き場としても活用できる。）をお願いしたい。